

KREVOLAN® – 1048-60 EPDM

Spezifikation

DICHTE	g/cm ³	1,20 ±0,03	1,18	ISO 1183-1
HÄRTE	Shore A	60 ±5	59	ISO 7619-1
ZUGFESTIGKEIT	MPa		10	UNI 6065
REISSDEHNUNG	g/cm ³		387	UNI 6065
WEITERREISSWIDERSTAND	Kg/cm		34,45	ISO 34-1 C
DRUCKVERFORMUNGSREST DEF. 25%	%		33	ISO 815

Zusätzliche Forderung:

1) 22H/100°C

Temperaturbereich: -30°C BIS +120°C

06.04.2023 Y. Thel

maschinell erstellt: ohne Unterschrift gültig

Vorstehende Angaben wurden an Prüfplatten ermittelt, stellen aber nur Anhaltswerte des Rohstofflieferanten dar und erfolgen daher unverbindlich und ohne Garantie. Insbesondere entbinden sie nicht von eigenen Versuchen. Technische Änderung vorbehalten.