

KREVOSOL® 3841 PVC

Prüfergebnisse

Eigenschaften

PRODUKTIDENTIFIKATION	PVC Plastisol, weich
FARBE	Alle Standardfarben
DICHTE (DIN EN ISO 1183-1 VERFAHREN A)	1,21 g/cm ³
HÄRTE NACH SHORE A BEI + 23 °C (DIN ISO 7619-1 / GELIERT)	85° Shore A
ZUGFESTIGKEIT (DIN EN ISO 527)	16 MPa
BRUCHDEHNUNG (DIN EN ISO 527)	300 %
EINREISSFESTIGKEIT (ISO 34, METHODE B, VERFAHREN A)	78 N/mm
KÄLTEBRUCHTEMPERATUR (RPM* 2, KEIN BRUCH BIS)	- 40 °C
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (DAUERBEANSPRUCHUNG)	- 40 °C bis + 80 °C
BRENNGESCHWINDIGKEIT (ISO 3795)	40 mm/min
ANWENDUNGSZWECK	Optional mit höherer UV- und Ozonbeständigkeit in Farbe Schwarz

09.03.2022 Y. Thel

maschinell erstellt: ohne Unterschrift gültig

Vorstehende Angaben wurden an Prüfplatten ermittelt, stellen aber nur Anhaltswerte des Rohstofflieferanten dar und erfolgen daher unverbindlich und ohne Garantie. Insbesondere entbinden sie nicht von eigenen Versuchen. Technische Änderung vorbehalten.