

KREVOLAN – 1048-60 EPDM, SCHWARZ

Typische Eigenschaften

HÄRTE	g/cm ³	1,20 ± 0,03	1,18	ISO 1183-1
ZUGFESTIGKEIT	Shore A	60 ± 5	59	ISO 7919-1
BRUCHDEHNUNG	MPa		10	UNI 6065
RESSDEHNUNG	%		387	UNI 6065
WEITERREISSWIDERSTAND	Kg/cm		34,45	ISO 34-1 C
DRUCKVERFORMUNGSREST DEF. %	%		33	ISO 815

Zusätzliche Forderung:
1) 22H/100°C

04.05.2022 M. Börner

maschinell erstellt: ohne Unterschrift gültig

Vorstehende Angaben wurden an Prüfplatten ermittelt, stellen aber nur Anhaltswerte des Rohstofflieferanten dar und erfolgen daher unverbindlich und ohne Garantie. Insbesondere entbinden sie nicht von eigenen Versuchen. Technische Änderung vorbehalten.